

COPSIL GEL 40

Le COPSIL GEL-40 est un gel de silicone technique translucide. Il est constitué d'un système bicomposant (résine et durcisseur) se mélangeant en parts égales, et réticulant à température ambiante par réaction de polyaddition avec un catalyseur à base de complexe de platine, et dont la polymérisation peut être accélérée par la chaleur.

Facile d'utilisation au regard d'une fluidité satisfaisante et d'un rapport pondéral de mélange simple, le COPSIL GEL-40 permet d'obtenir après mélange un matériau sec, translucide, compact et très souple. De dureté respective de 40 Shore 00. Sa viscoélasticité le classe dans la catégorie des gels nerveux (retour rapide).

Mélange des composants

La pesée des deux composants doit se faire dans un même contenant, l'un après l'autre, en respectant le plus précisément le rapport de mélange.

Le mélange se fera soit manuellement, soit avec un mélangeur mécanique tournant à basse vitesse (inférieur à 300 t/min), en vue d'éviter l'incorporation de bulles d'air.

Une machine bicomposante de coulée pourra bien sûr être aussi utilisée en respectant le rapport de mélange.

Coulée et réactivité

La réaction de polymérisation des silicones de polyaddition catalysés avec un complexe de platine peut être inhibée par contact avec un certain nombre de produits. Il peut s'agir de produits à base de soufre (exclure totalement les gants en latex et préférer les gants en vinyle), de chlore et de certains caoutchoucs synthétiques, mais également les silicones de polycondensation catalysés avec des sels d'étain, certains plastifiants, les amines utilisées comme durcisseurs de résines époxydes, la plastiline, etc.

Cette liste n'est pas exhaustive, et nous conseillons en conséquence de toujours effectuer un essai préalable.

Les caractéristiques mécaniques du COPSIL GEL-40 sont stables après 48 heures à température ambiante. Ces temps peuvent être considérablement réduits par une mise du moule en étuve, dont la température maximale ne doit pas dépasser 135 °C.



Caractéristiques du produit polymérisé

Dureté shore 00 : env. 40

Gel non collant, nerveux

Caractéristiques du produit liquide

Apparence :

Liquides à très basse viscosité. Transparent, légèrement translucide pour la résine et pour le durcisseur.

Densité :

Env. 1 pour les deux composants

Viscosité à 20 °C en mPa.s :

- Env. 2 500 : résine
- Env. 2 500 : durcisseur

Rapport de mélange en poids :

Résine	100 parts
Durcisseur	100 parts

TEMPS	COPSIL GEL-40
Temps de travail à 20 °C	8 min
Temps de démoulage à 20 °C	50 min

Conditionnement

L'élastomère COPSIL GEL-40 est conditionné en pot de 500 g, en seaux de 5 kg, 25 kg et en cartouche de 2x200 mL.

CONDITIONNEMENT	REFERENCE
500 g	GES-40 R01 résine et GES-40 D01 durcisseur
5 kg	GES-40 R05 résine et GES-40 D05 durcisseur
25 kg	GES-40 R25 résine et GES-40 D25 durcisseur
2x200 mL	GES-40 C400

Stockage, manipulation et hygiène

Dans son emballage d'origine, l'élastomère COPSIL GEL-40 est garanti pendant 12 mois si les deux composants sont conservés à l'abri de la lumière, de l'humidité, bien fermés, à une température inférieure à 30 °C.

Utilisez de préférence les produits dès qu'ils sont ouverts.

Les conditions habituelles doivent être appliquées lors de la manipulation de l'élastomère COPSIL GEL-40. Pour ce faire, consultez la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans ce document sont fournies de bonne foi et basées sur notre savoir-faire actuel. Il s'agit donc uniquement d'indications et non de contraintes formelles, en particulier si ce produit n'est pas utilisé conformément aux applications énoncées dans cette fiche technique. Un test préalable sera donc toujours à la base de conclusions pertinentes pour l'utilisateur.

D'autre part l'utilisateur de ce produit s'engage à respecter la législation en vigueur quant à l'élimination des déchets.

Nomenclature tarifaire

COPSIL GEL-40 résine & durcisseur	39100000
-----------------------------------	----------