COP
CREATIVE & RESPONSIBLE CHEMISTRY

- Alternative aux résines polyuréthanes
- Sans danger pour les utilisateurs
- Pas d'agent de démoulage
- Aucun pic exothermique
- Pas de déformation de l'emboiture
- Fidèle au volume d'origine dans le temps
- Thermoformage ou lamination possible directement sur la copie

FABRICATION DE COPIES D'EMBOÎTURES

COPSIL 65

SILICONE RTV-2

Élastomère de silicone destiné à la fabrication de copies d'emboîtures de prothèses d'essai (thermoplastique) ou définitives (acrylique/époxy), ou de tout autre appareillage orthopédique.

- Système bi-composant
- Temps de travail de 3 minutes
- Rapport de mélange 1 : 1
- Dureté finale env. 65 Shore A

Fiche produit

230b Route des Bouveries 26190 Saint-Nazaire-en-Royans France
www.cop-chimie.com
contact@cop-chimie.com
+ 33 (0) 475 487 720

Ce flyer a été conçu en utilisant les ressources de Flaticon.com et imprimé par la société Activ' Graphic
Ne pas jeter sur la voie publique

COP
CREATIVE & RESPONSIBLE CHEMISTRY

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT LIQUIDE

Apparence du mélange	Liquide visqueux s'écoulant facilement Gris pour le durcisseur et bleu pour la résine
Viscosité à 20 °C	• Résine : 40 000 mPa.s • Durcisseur : 50 000 mPa.s
Rapport de mélange	1 : 1
Temps de travail à 20 °C	3 min
Temps de démoulage à 20 °C	20 min

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT POLYMÉRISÉ

Dureté finale :	env. 65 Sh A

CONDITIONNEMENT

Kit 1 kg	500 g + 500 g
Kit 10 kg	5 kg + 5 kg

Vidéo technique

Vidéo technique - création d'une copie d'emboiture avec le COPSIL 65

230b Route des Bouveries 26190 Saint-Nazaire-en-Royans France
www.cop-chimie.com contact@cop-chimie.com + 33 (0) 475 487 720
Ce flyer a été conçu en utilisant les ressources de Flaticon.com et imprimé par la société Activ' Graphic
Ne pas jeter sur la voie publique