



FABRICATION D'EMBOÎTURES SOUPLES EN SILICONE

COPSIL SOCKET

SILICONE RTV-2 POUR EMBOÎTURES SOUPLES

- ✓ Certifié contact-peau selon la norme ISO 10993-5
- ✓ Confort, nervosité et maintien dynamique
- ✓ Même système d'injection que pour les emboîtures rigides
- ✓ Viscosité adaptée à la stratification
- ✓ Sans danger lors de la mise en œuvre en atelier
- ✓ Temps de travail optimal

Fiche produit



230b Route des Bouveries 26190 Saint-Nazaire-en-Royans France



www.cop-chimie.com



contact@cop-chimie.com



+ 33 (0) 475 487 720

Ce flyer a été conçu en utilisant les ressources de Flaticon.com et imprimé par la société Activ' Graphic
Ne pas jeter sur la voie publique

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT LIQUIDE

Apparence du mélange	Produit liquide, légèrement translucide
Viscosité à 20 °C	Mélange : 3 250 mPa.s
Rapport de mélange	1 : 1
Temps de travail à 20 °C	30 min
Temps de démoulage à 20 °C	1 h

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT POLYMÉRISÉ

Dureté finale :	40 Shore A
-----------------	------------

CONDITIONNEMENTS

Libellés articles	Conditionnements	Références
COPSIL SOCKET	KIT 1 KG (500 g + 500 g)	CSS 01
COPSIL SOCKET	KIT 10 KG (5 KG + 5 KG)	CSS 10
COPSIL SOCKET	KIT 50 KG (25 kg + 25 kg)	CSS 50
COPSIL SOCKET	CARTOUCHE (2 X 200 ML)	CSS C400

